

Trægulvolie Natur og Ekstra Hvid anvendes til grundoliering af alle ubehandlede, ludbehandlede, afslebne eller nye trægulve (indendørs). Natur anvendes til mørke gulve som merbau, teak, mahogni, kirsebær, keruing m.fl. Ekstra hvid anvendes til nåletrægulve samt lyse hårdtrægulve som bøg, eg, ask, hevea m.fl. Oliebehandlingen kan foretages både manuelt og maskinelt. Maskinel oliebehandling anbefales ved gulvflader over 15 m².

- **Anvendes til grundbehandling**
- **Fremhæver træets naturlige udseende**
- **Til manuel-og maskinel påføring**
- **Ved større arealer anbefales maskinel påføring**



Anvendelsesområde

Anvendes til alle typer trægulve indendørs. Trægulvolie natur fremhæver træets naturlige nuance, mens Trægulvolie ekstra hvid er ideel til lyse/ludbehandlede gulve – f.eks. fyr, ask og eg – med det formål at bibeholde og fremhæve den lyse nuance.

Anvendelse

Forberedelse	<p>Vask gulvet med Trip Trap Trærrens, 250 ml Trærrens blandes med 5 L varmt vand. Der vaskes efter med rent vand. Gulvet skal herefter tørre i mindst 8 timer til det er helt tørt.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.</p>
Behandling	<p>Omrør olien grundigt. Fordel ca. 1 liter olie over 10 m² med en korthåret malerrulle eller maskinelt med polerpad. Lad olien stå blank på overfladen i 15 min. Hvis olien suges hurtigt ned i træet påføres mere olie. Efter 15 min. poleres olien ned i træet med beige polerpad. Fortsæt poleringen, til træet er mættet. Efterpolér gulvet med rene bomuldsklude, inden der fortsættes til næste område. Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie tilbage på overfladen. Fortsæt efter ovennævnte metode, til hele gulvet er behandlet. Vent 6-12 timer, inden gulvet med fordel kan slutpoleres med polerpad og et tyndt lag olie. Brug ca. 1 dl olie pr. 8 m². Tør al overskydende olie af med rene, tørre bomuldsklude.</p>

Tørretid (ved 20 °C):

Tørretid (ved 20 °C):	24 timer.
Gennemhærdet	5-7 dage.
Vi anbefaler:	Når olien er gennemhærdet, kan gulvtæpper mm. genplaceres på gulvet.

Teknisk data

Deklaration	Vegetabiliske oliekomponenter, pigmenter (hvid). Indeholder Cobalt bis [2-ethylhexanoate] Kan udløse allergisk reaktion.
Massefylde	0,88
Holdbarhed	3 år i uåbnet tilstand.
Påføringstemperatur	15-30 °C.
Rækkeevne:	Ca. 10-15 m ² /liter.
Rengøring af værktøj	Med terpentin.
Opbevaring:	Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning (f.eks. sollys). Opbevares frostfrit.
VOC	Dette produkt indeholder max. 40 g VOC/l. Grænseværdien er 500 g VOC/l [kat.A/i].
Emballage	1, 2,5 og 5 L

Vedligehold og følgeprodukter

Ugentlig rengøring	Natursæbe
Månedlig pleje	Oliesæbe
Vedligeholdelse	Plejeolie
Følgeprodukter	Trærens
Værktøj:	Lakrulle, pensel, rullespand, forlængerskaft, gummihandsker.

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.