

Trip Trap Køkkenbordsolie anvendes på ubehandlede eller tidligere oliebehandlede/afslebne træoverflader. Olien giver en vand- og smudsafvisende overflade.

- **Stærkt smuds- og vandafvisende**
- **Naturligt look - fremhæver træets glød**
- **Egnet til kontakt med fødevarer**
- **Kan anvendes på alle træsorter**



Anvendelsesområde

Til pleje og vedligeholdelse af ubehandlede eller tidligere olierede/afslebne overflader. Kun til indendørs brug.

Anvendelse

Forberedelse	<p>Det er vigtigt, at såvel træ som olie har en temperatur på min. 15 °C, dog helst omkring 20 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Den ubehandlede overflade slibes med sandpapir korn 120-150. Støvsug overfladen for slibestøv. Overfladen rengøres grundigt med Trip Trap Trærens blandet med vand i forholdet 1:20. Der vaskes efterfølgende med rent vand. Efter afrensningen skal overfladen tørre i min. 4 timer ved 20 °C. Olien omrøres grundigt.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.</p>
Sidste slibning	Korn 120-150
Behandling	<p>En passende mængde olie fordeles med pensel i et jævnt og dækkende lag. Om muligt bør bagsiden af pladen have mindst én gang olie. Vent i ca. 30 min. ved 20°C, mens olien trænger ind i træet. Påfør mere olie, hvis der opstår tørre områder. Polér med rød eller hvid Trip Trap Håndskrubber Flex i træets længderetning. Dette gør overfladen mere hårdfør. Herefter tørres alt overskydende olie af med en frugfri bomuldsklud. Overfladen skal være helt fri for overskydende olie.</p> <p>Tørres overfladen ikke tilstrækkelig tørre overfladen klistret op. Lad pladen hvile i 1 time og gentag oliebehandlingen. Pladen bør behandles 2-3 gange inden den tages i brug. Ved sidste behandling slibes der i den våde olie med vådslibepapir korn 280-400 inden aftørring med en frugfri bomuldsklud.</p>
Bemærk	Bordpladen vedligeholdes som minimum 1 gang om året eller efter behov. Det kan med fordel gøres med Køkkenbordsolie eller med Trip Trap Plejegel. Ved mere dybdegående renovation følges hele arbejdsbeskrivelsen.

Tørretid (ved 20 °C):

Tørretid (ved 20 °C):	Efter afrensning med Trærens: 4 timer ved 20°C.
Let anvendelse	24 timer ved 20°C er olien brugstør. Bordpladen må i den periode ikke påvirkes med vand.
Gennemhærdet	Ca. 1 uge

Teknisk data

Massefylde	Ca. 0,9 g/ml
Tørstofindhold	Ca. 70 %
Holdbarhed	3 år
Påføringstemperatur	15-30°C.
Viskositet	Ca. 35 sek.
Rækkeevne:	Ca. 12-15 m ² /liter afhængig af træsort.
Rengøring af værktøj	Med terpentin
Opbevaring:	+ 10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for opvarmning [fx sollys]. Opbevares frostfrit.
VOC	Dette produkt indeholder max. 260 g VOC/l. Grænseværdien er 500 g VOC/l (kat.A/i).
Emballage	0,75 liter dåse.
Godkendelser	EU-Egnet til fødevarer kontakt

Vedligehold og følgeprodukter

Ugentlig rengøring	Natursæbe, varenr. 511025 Natursæbe spray, varenr. 510900
Månedlig pleje	Oliesæbe, varenr. 511225
Følgeprodukter	Trærens, varenr. 551525
Værktøj:	Rød håndskrubber, varenr. 599755 Polerklud, grå, varenr. 596057

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Danmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.