

Trip Trap Møbel- og Vinduesolie anvendes til behandling og pleje af nye og nyafrensede møbler/vinduer og andet udendørs træværk. Olien trænger ind i træet og giver en stærk, vandafvisende og vejrbestandig overflade samtidig med, at olien fremhæver og styrker træets naturlige nuance, og beskytter træet mod nedbrydende UV-stråler. Trip Trap Møbel- og Vinduesolie indeholder fungicider, og må derfor kun anvendes udendørs.

- **Gør overfladen stærkt vand- og smudsafvisende**
- **Indeholder UV-filer, som beskytter træet mod solens stråler**
- **Fremhæver træets naturlige glød**
- **Solvent baseret olie**



## Anvendelsesområde

Til grundbehandling af nye og afrensede møbler/vinduer samt andet udendørs træværk.

## Anvendelse

Forberedelse	<p>Behandlingen bør udføres i en periode med tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme. Ældre møbler/vinduer rengøres først med Trip Trap Møbel- og Terrasserens (til lettere afrensning), eller Trip Trap Intensiv Udendørs Trærens (til grundafrensning). Træet skal herefter tørre ca. 1 døgn. Evt. fiberrejsning slibes let med sandpapir korn 120. Træet skal være helt tørt, før oliebehandling påbegyndes.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladen og produktets forenelighed.</p>
Behandling	<p>Olien omrøres grundigt før og under brug. Trip Trap Møbel- og Vinduesolie påføres med pensel eller bomuldsklud. Al overskydende olie aftørres med rene bomuldsklude efter 30 min. Vær især opmærksom på at fjerne overskydende olie i samlinger og sprækker. En oliering og aftørring kan udføres igen, hvis træet ikke virker mættet af olie. Efter 2 timer kan træet evt. poleres med en hvid Trip Trap Håndskrubber Flex.</p>
Bemærk	<p>Det anbefales at opfriske oliebehandlingen 1-2 gange årligt. OBS: Kun til udendørs brug!</p>

## Tørretid (ved 20°C):

Tørretid (ved 20°C):	Ca. 6 timer ved 20°C.
Gennemhærdet	Afhængig af vejr og temperatur vil der gå ca. 2 døgn inden olien er gennemhærdet.
Vi anbefaler:	Træet må ikke udsættes for vand, mens olien hærdet.

## Teknisk data

---

Deklaration	3-iod-2-propynylbutylcarbammat
Holdbarhed	3 år i uåbnet tilstand.
Påføringstemperatur	Min 15-25 °C. Undgå direkte sollys og stærk varme.
Rækkeevne:	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /liter afhængig af træsort og overfladestruktur.
Rengøring af værktøj	Rengøres i terpentiner.
Opbevaring:	Bør opbevares tørt og frostfrit, ikke i direkte sollys og ikke ved høj temperatur.
VOC	Dette produkt indeholder max. 115 g VOC/l. Grænseværdien er 400 g VOC/l [kat.A/e].
Emballage	0,75 L

## Vedligehold og følgeprodukter

---

Følgeprodukter	Møbel- og Terrasserens, #608025 Intensiv Udendørs Trærens, #607542 Intensiv Udendørs Trærens, spray, #607541 Håndskrubber Flex, #599760
Værktøj:	Pensel, polereklude og evt. håndskrubber eller pad.

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*